



Техническая информация о продукте

ПЭ 15303-003

Полиэтилен высокого давления

ОПИСАНИЕ

ПЭ 15303-003 - полиэтилен высокого давления

ПРИМЕНЕНИЕ

ПЭ 15303-003 - предназначен для изготовления пленок и пленочных изделий, в т.ч. термоусадочных, тонких, пленок для контакта с пищевыми продуктами (включая герметичную упаковку), пленок общего назначения, мешков.

Наименование показателя		Методика	Типичные значения*
Показатель текучести расплава, г/10 мин	(190°C/2,16кг)	ГОСТ 11645	0,3
Плотность, г/см ³		ГОСТ 15139	0,9205
Технологическая проба на внешний вид пленки		п.3.15 ГОСТ 16337	В
Предел текучести при растяжении, МПа	(500мм/мин)	ГОСТ 11262	9,8
Прочность при разрыве, МПа	(500мм/мин)	ГОСТ 11262	13,7
Относительное удлинение при разрыве, %	(500мм/мин)	ГОСТ 11262	600
Стойкость к растрескиванию, ч		ГОСТ 13518	500
Массовая доля экстрагируемых веществ, %		ГОСТ 26393	0,4
Запах и привкус водных вытяжек, балл		ГОСТ 22648	1

*Типичные значения; не для составления спецификации.

Разработано : Июнь 2010

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной и надежной в соответствии с нашими знаниями на дату публикации. Компания СИБУР не распространяет никаких гарантий и не делает никаких заявлений в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем документе, и не несет ответственности в связи с последствиями её использования или в случае каких-либо опечаток. Наши продукты предназначены для продажи промышленным и коммерческим клиентам. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для удовлетворения конкретной цели заказчика является обязанностью клиента. Клиент ответственен также за переработку наших продуктов, надлежащее, безопасное и юридически чистое их использование.